



U1010

## AXAPUR LESK

### akryluretanový lesklý dvousložkový rychleschnoucí lak

**Barevný odstín:** Bezbarvý lak v tekutém stavu transparentní až mléčně zakalený v barvě použitych surovin.

**Použití:** AXAPUR LESK U1010 je určen k povrchové úpravě dřeva a některých plastických hmot v interiéru. Doporučujeme jeho použití při úpravě např. nábytku, sportovního nářadí, dětských hraček a nábytku (vyhovuje normě EN 71-3). Je určen i pro přímý styk se suchými potravinami. Nátěr má vysokou odolnost proti oděru, chemikáliím, střídání teplot, suchému i mokrému teplu, povětrnosti, UV záření. Výsledný film je tvrdý a pružný, vysoce světlostálý. Neobsahuje formaldehyd, naopak bariérovým mechanismem výrazně snižuje emise formaldehydu z podkladu (např. z dřevotřísky). Nelze použít na dřevo ošetřené voskovými mořidly nebo pastami, olejovými nebo syntetickými nátěrovými hmotami.

**Nanášení:** Stříkáním, štětcem, válečkem a clonováním

**Ředidlo:** U6002, U6000

**Tužidlo:** U7002

**Poměr tužení:**

U1010

12 hmot. dílů

27 obj. dílů

U7002

1 hmot. díl

2 obj. díl

Zpracovatelnost natužené směsi je 12 hodin při teplotě 20 °C. Aplikaci doporučujeme za 20 minut po natužení, nařední a důkladné rozmíchání při teplotě vzduchu i upravované plochy mezi 15-25 °C. Použité nářadí nutno ihned po práci očistit pomocí ředidla C6000 nebo přípravkem P 8500.

**Příprava NH před nanášením:** Obal otevřete těsně před použitím a obsah důkladně rozmíchejte. Nemíchejte příliš rychle, aby se do laku nevmíhalo zbytečně mnoho vzduchu. Po otevření originálních obalů nutno obsah spotřebovat co nejdříve. Nepoužitý lak udržujte v těsnícím obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad hladinou.

#### Doporučené podmínky pro aplikaci:

- předúprava podkladu - podklad musí být suchý, čistý, zbavený případných mastností, dřevo by mělo být vyzrálé a s maximální vlhkostí do 12 %
- optimální teplota prostředí a povrchu je 18-25 °C
- minimální teplota je obecně 15 °C a musí být min. 3 °C nad rosným bodem
- maximální relativní vlhkost vzduchu je 75 %
- je nutné dodržet poměr tužení a počítat s dobou zpracovatelnosti NS 12 hodin při 20 °C
- doba zpracovatelnosti natuženého laku se mění s teplotou a celkovým natuženým množstvím laku
- po natužení a nařední je nutné nechat směs cca 20 minut stát - odtěkání vzniklého CO<sub>2</sub> a vzduchu
- jednotlivé vrstvy U1010 lze přestříkat tzv. „mokrý do mokrého“ po cca 15-30 minutách
- jestliže se nejedná o aplikaci stříkáním „mokrý do mokrého“ doporučujeme další vrstvu aplikovat až po důkladném vytrvrzení první vrstvy (24 hodinách - odzkoušet podle reálných podmínek)
- při nátěru další vrstvy laku, po více jak týdnu, je nutné přebroušení předcházející vrstvy jemným smirkovým papírem (č. 320 a více)
- rychlosť zasychání se mění v závislosti na klimatických podmírkách a tloušťce vrstvy nátěru
- konečných vlastností dosáhne nátěr po úplném vyzrání, což představuje cca až 7 dnů

#### podmínky aplikace:

##### vysokotlaké stříkání

doporučená výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	50 - 100 s
tlak na trysce	150 - 300 barů
přídavek ředidla U6002, U6000	0 - 15 %
obvyklá vrstva jednoho nástřiku DFT	30 - 40 µm

##### nízkotlaké stříkání

doporučená výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	18 - 25 s
tlak vzduchu	2,5 - 4 barů
přídavek ředidla U6002, U6000	10 - 20 %
obvyklá vrstva jednoho nástřiku DFT	20 - 40 µm

**nátěr štětcem**

doporučená výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	80 - 110 s
přídavek ředidla U6002, U6000	0 - 10 %
obvyklá vrstva jednoho nátěru DFT	25 - 40 µm

**nátěr válečkem**

doporučená výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	50 - 90 s
přídavek ředidla U6002, U6000	10 - 20 %
obvyklá vrstva jednoho nátěru DFT	30 - 40 µm

Vždy se při aplikaci stříkáním jedná o vzájemnou kombinaci několika faktorů /volba stříkacího zařízení, pracovní tlak, velikost a typ použité trysky, teplota při aplikaci a samozřejmě i konzistence použité nátěrové hmoty apod./. K těmto faktorům je potřeba přistupovat podle reálných podmínek a podle toho volit výsledné optimální nastavení aplikačního zařízení. V případě dalších informací nebo dalšího způsobu aplikace je nutno řešit konzultací s výrobcem.

**Příklad nátěrového postupu:****\* Nátěr dřeva (nábytek, sportovní nářadí)**

1. příprava dřeva - broušení
2. 1x U1010 AXAPUR LESK, schnutí min. 24 hodin
3. přebrus podle potřeby smirkovým papírem (č. 280-320)
4. 1-2x U1010 AXAPUR LESK v intervalu 15-30 minut (stříkání mokrého do mokrého)

**Vlastnosti nátěrové hmoty:**

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm nejméně 70 s

Hustota cca 0,955 g/ cm<sup>3</sup>

Zasychání (nátěr zhotoven 20 min po natužení) nejvíce 25 minut

proti prachu nejvíce 6 hodin

pro běžnou manipulaci

**Vlastnosti zaschlého nátěru: ( po 7 dnech od zhotovení nátěru)**

Lesk min. 80% (lesk)

**Teoretická vydatnost:** 9-11 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 30 µm z 1 kg natuženého laku, resp. 9,6 m<sup>2</sup> z 1 litru natuženého laku.

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **nebezpečí**

Vyoše hořlavá kapalina a páry. Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

**„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.**

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

**„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“**

Marketing, 10/2017