



PŘEKRYJE VŠECHNO

KOV

DŘEVO

BETON

COLORNAL POLOLESK V2030

rychleschnoucí vrchní barva



na různé povrchy



nátěr bez zápachu



na nový pozink i med'



atest
na protiskluznost



atest na použití pro
dětský nábytek, hračky



rychlé zasychání
- za den hotovo



- COLORNAL pololesk V2030 se používá k nejrůznějším odolným (novým i opravným) venkovním i vnitřním nátěrům kovů (ocel, pozink, hliník, med'), dřeva, dřevěných materiálů, betonu, minerálních podkladů (zdivo, omítky, kámen), neglazovaných keramických obkladů, papíru. Ocel a hliník je nutno opatřit vhodným základním (antikorozním) nátěrem, např. AGUAREX V2115.
- COLORNAL lze také nanášet přímo na starší i nový pozink nebo med', bez nutnosti použití základní barvy, a na vybrané druhy plastů (jako umakart, ABS, tvrdé PVC a polykarbonát).
- O odolnosti COLORNALu svědčí i atest na přímý styk se suchými potravinami, neloupaným a nekrajeným ovocem a zeleninou, obilovinami apod.
- COLORNAL je vhodný k nátěrům hraček a výrobků pro děti ve věku do tří let.
- COLORNAL je možno použít také na nátěry betonových podlah, kde působí jen mírné pochozí (mechanické) zatížení (má atest na protiskluznost podlah). V2030 má vysokou odolnost povětrnosti a UV záření (nežloutne), rychle zasychá a vytváří trvale vysoce pružný a odolný film, který je vhodný například i pro povrchovou úpravu střech (plechových, betonových nebo vláknitocementových krytin).

Nanášení:

Štětcem, válečkem, stříkáním v 1-3 vrstvách, v intervalu po 5-24 hodinách, při teplotě okolního vzduchu a podkladu 15-25 °C a optimální relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Příklad nátěrového postupu:

• Nátěr kovu (ocel, hliník)

- 1x AQUUREX V2115, schnutí 5 hodin
2. dle potřeby lehký přebus brusným papírem č. 240-320
3. 1-2x COLORNAL V2030 v intervalu 5-24 hodin

• Nátěr kovu (zinek, měď) - přímá aplikace

- 1x COLORNAL V2030, schnutí 5 hodin
2. dle potřeby lehký přebus brusným papírem č. 240-320
3. 1-2x COLORNAL V2030 v intervalu 5-24 hodin

• Nátěr dřeva - exteriér

- 1x LIGNOSTOP (V1051 nebo V1052), schnutí 24 hodin
2. přebus brusným papírem č. 120-150, očištění podkladu
3. 1-2x AQUACOL PRIMER V2070 schnutí 4 hodiny
4. přebus brusným papírem č. 150-180, očištění podkladu
5. 1-2x COLORNAL V2030 v intervalu 5-24 hodin

• Úprava betonu, dřeva v interiéru

- 1x COLORNAL V2030, zředěný vodou 1:1, schnutí nejméně 2 hodiny
2. případný lehký přebus brusným papírem č. 120-150
3. 1-2x COLORNAL V2030 v intervalu 5-24 hodin

Ředění: ředí se podle potřeby vodou

Vydatnost: 9-10 m² z 1 l v jedné vrstvě barvy

Spotřeba: 0,13-0,15 kg na 1m² barvy při jedné vrstvě nátěru

Balení: 0,6 l a 2,5 l

Poznámka:

Předepsané časy zasychání jsou platné při teplotě 23 °C.

Odstíny barvy COLORNAL POLOLESK V2030

C1000 bílá CN

C1112 světle šedá CN

C1115 středně šedá CN

C1999 černá CN

C2320 středně hnědá CN

C2710 palisandr CN

C4449 modrá CN

C5305 zelená CN

C6005 slonová kost CN

C6250 světle žlutá CN

C8144 červená jahoda

RAL 7016 antracit CN

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.



COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555

» www.colorlak.cz



colorlak