

QUARZPUTZ M



Velikost zrna: cca 1,8 mm
Charakteristika: barevná mramorová drť
Spotřeba: cca 6 kg/m²



Vzhledem k tištěné formě vzorkovníku nejsou odstíny závazné. Vzorkovník je pouze orientační.



Vnější i vnitřní použití

VZORKOVNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTKOVIN QUARZPUTZ



QUARZPUTZ

mozaiková dekorativní omítkovina



- Charakteristika:** QUARZPUTZ je mozaiková, vysoce dekorativní disperzní omítkovina pro vnější i vnitřní použití. Používá se především jako povrchová úprava soklů, sloupků, vstupních prostor apod. Je velmi odolná proti povětrnostním vlivům, alkalickému prostředí a úderům. Omítka se nesmí nanášet na vlhké podklady nebo na podklady s nebezpečím vnikání vlhkosti pod omítku.
- Velikost zrna:** QUARZPUTZ typ Q, typ M – cca 1,8 mm
QUARZPUTZ typ V, typ L – cca 1,2 mm
- Složení:** Vodní disperze, speciální aditiva a plniva: barevný křemičitý granulát (typ Q, L), nebo barevná mramorová drť (typ V, M).
- Použití:** K vytváření dekorativních úprav na zdivu, vápenných, vápenocementových a disperzních omítkách, betonu, lehčených stavebních hmotách, dřevotřískových deskách.
- Podklad:** Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě, a z důvodu minimalizace spotřeby rovný.
- Nové omítky:** Podklad musí být suchý, dostatečně vyztužený, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrábáním a omytím. Před použitím QUARZPUTZu je nutné podklad opatřit základním nátěrem EKOFAS.
- Starší omítky:** Je třeba zbavit nečistot, prachu a mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat základním nátěrem EKOFAS.
- Disperzní podklad:** Podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím. Nerovnosti je třeba vyspravit maltou EKOSAN, spravovaná místa napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN a následně opatřit základním nátěrem EKOFAS.
- Beton:** Podklad musí být suchý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrábáním a omytím, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat základním nátěrem EKOFAS.
- Nevhodné podklady:** Nevhodnými jsou mokré a málo pevné podklady.
- Ředění:** Omítkovina je určena k přímé aplikaci (v případě potřeby naředit 1 – 2% vody).
- Odstín:** QUARZPUTZ Q – 12 základních odstínů
QUARZPUTZ L – 12 základních odstínů
QUARZPUTZ V – 9 základních odstínů
QUARZPUTZ M – 9 základních odstínů
Konečný odstín vzniká kombinací poměrů základních odstínů podle přání zákazníka.
- Nanášení:** Nerezovým hladítkem.
- Vzorování:** Nerezovým hladítkem.
- Doporučený pracovní postup:**
1. Odstranění starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a přebroušením a očištění podkladu od prachu, mastnoty a nečistot.
 2. Větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou EKOSAN a vyspravená místa se napenetroují EKOPENem.
 3. Po dostatečném vyztužení podklad natřít základním nátěrem EKOFAS.
 4. 12 hodin po základním nátěru nanese QUARZPUTZ nerezovým hladítkem v souvislé vrstvě. K docílení optimálního vzhledu je nutno QUARZPUTZ vyhladit jedním směrem. Omítku je nutné natahovat v jedné ucelené ploše bez přerušení.
- UPOZORNĚNÍ:** Pracovník aplikující omítku QUARZPUTZ by měl být zaškolen technikem naší firmy. Toto školení je bezplatné. Dekorativní omítkoviny se nesmí nanášet za vysokých teplot, přímého slunce, silného větru z důvodu přeschnutí a za deště a mlhy z důvodu možnosti zapršení do omítkoviny (stečení) a nevysychání. Ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru a z jedné výrobní šarže.
- Spotřeba:** QUARZPUTZ typ Q, typ M – cca 6 kg/m²
QUARZPUTZ typ V, typ L – cca 3,5 kg/m²
- Doba zasychání:** cca 48 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, plně vyzrálá za 7 - 10 dnů.
- Hustota:** 1,70 – 1,90 g/cm³
- Teplota pro nanášení:** +5 až +25 °C pro vzduch i podklad
- Balení:** Plastové kbelíky á 25 kg.
- Skladování:** 24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesmí zmraznout.

Váš prodejce:

COLORLAK, a.s.
Tovární 1076 • 686 03 Staré Město Česká Republika
Tel.: +420 572 527 111 • Fax: +420 572 541 215
www.colorlak.cz

COLORLAK SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 37 • 974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 484 162 150-1 • Fax: +421 484 162 184
www.colorlak.sk

QUARZPUTZ Q



Velikost zrna: cca 1,8 mm
Charakteristika: barevný křemičitý granulát
Spotřeba: cca 6 kg/m²



Vzhledem k tištěné formě vzorkovníku nejsou odstíny závazné. Vzorkovník je pouze orientační.

QUARZPUTZ L



Velikost zrna: cca 1,2 mm
Charakteristika: barevný křemičitý granulát
Spotřeba: cca 3,5 kg/m²



Vzhledem k tištěné formě vzorkovníku nejsou odstíny závazné. Vzorkovník je pouze orientační.

QUARZPUTZ V



Velikost zrna: cca 1,2 mm
Charakteristika: barevná mramorová drť
Spotřeba: cca 3,5 kg/m²



Vzhledem k tištěné formě vzorkovníku nejsou odstíny závazné. Vzorkovník je pouze orientační.