



AC702

ZÁKLAD ZINKOVÝ

základní zinková antikorozní barva

mat

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V zinkově šedém odstínu, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY ZÁKLAD ZINKOVÝ je matná zinkově šedá rychleschnoucí antikorozní základní barva s obsahem zinku, k ošetření oceli v exteriéru i interiéru. Vzhled nástřiku je podobný zinkování „za studena“ a v případě potřeby jej lze použít také jako vrchní barvu, tedy jednovrstvou barvu (3v1). ZÁKLAD ZINKOVÝ se vyznačuje vysokou antikorozní odolností vůči povětrnostním vlivům, vodě, benzínu, odolává vysoké teplotě (dlouhodobě 300 °C, krátkodobě až 600 °C). Účinně chrání kovové nádrže, pylony, konstrukce, svařované spoje, rošty apod. Ošetřené kovové díly lze řezat nebo svařovat. Úplné zaschnutí do 24 hodin. Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Přednosti:

- vysoká antikorozní ochrana jako základ
- případně lze použít i jako jednovrstvá barva 3v1
- vysoká odolnost povětrnosti
- dlouhodobá odolnost teplotě až 300 °C, krátkodobá až 600 °C
- rychleschnoucí
- vzhled zinkování za studena, zinkově šedý
- pro náročnější antikorozní povrchové úpravy
- ocelový povrch ošetřený tímto sprejem lze řezat nebo svařovat
- pro exteriér i interiéru

Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a neporušený. Odstraňte veškerou rez z kovů. Povrch, který má být nástřikán, musí mít stejnou teplotu jako sprej i okolní vzduch, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou. Před použitím zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Neaplikujte na syntetické barvy. Sprej lze použít přímo, jako jednovrstvou barvu nebo přelakovat vhodnou vrchní barvou např. EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA.

Návod k použití: Sprej před použitím 2 minuty silně protřepávejte. Proved'te stříkací test na samostatném povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm, v tenkých vrstvách křížovým nástřikem, s intervalem 3-5 minut mezi jednou a druhou vrstvou. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Používejte při teplotě 10-25 °C a max. vlhkosti vzduchu 60 %. Nenamásejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

Vlastnosti nátěrové hmoty, nástřiku:

Zasychání	bezprašné	10 minut
	na dotek	20 minut
	celkové zaschnutí	24 hodin

Vlastnosti zasklého nátěru (po úplném vyzrání):

Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60 °) mat max. 8

Teoretická vydatnost: cca 1,5-2 m² v jedné vrstvě u 400 ml plnění.

Záruční doba: 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

Balení: Dle aktuální nabídky, náplň 400 ml, celkový objem 520 ml.

Skladovatelnost: Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

**H věty:**

H222	Extremně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 11/2024