

**PŘEKRYJE  
VŠECHNO**

**KOV**

**DŘEVO**

**BETON**

# COLORNAL V2030

» matná rychleschnoucí vrchní barva



Na různé povrchy



Bez zápachu



Na nový pozink i měď



Vhodné na plasty



Atest na protiskluznost



Rychlé zasychání - za den hotovo

- COLORNAL MAT V2030 se používá k nejrůznějším odolným (novým i opravným) venkovním i vnitřním nátěrům kovů (ocel, pozink, hliník, měď), dřeva, dřevěných materiálů, nepochozího betonu, minerálních podkladů (beton, zdivo, omítky, kámen), neglazovaných keramických obkladů, papíru. Ocel a hliník je nutno opatřit vhodným základním (antikoročním) nátěrem, např. AQUAREX V2115.
- COLORNAL lze také nanášet přímo na starší i nový pozink nebo měď, bez nutnosti použití základní barvy, a na vybrané druhy plastů (jako umakart, ABS, tvrdé PVC a polykarbonát).
- O odolnosti COLORNALu svědčí i atest na přímý styk se suchými potravinami, neloupaným a nekrájeným ovocem a zeleninou, obilovinami apod.
- COLORNAL je také vhodný k nátěrům hraček a výrobků pro děti ve věku do tří let.

- COLORNAL je možno použít také pro nátěry betonových podlah, kde působí jen mírné pochozí (mechanické) zatížení (má atest na protiskluznost podlah). V2030 má vysokou odolnost povětrnosti a UV záření (nežloutne), rychle zasychá a vytváří trvale vysoce pružný a odolný film, který je vhodný například i pro povrchovou úpravu střech (plechových, betonových nebo vláknocementových krytin).

### Nanášení:

Štětcem, válečkem, stříkáním v 1-3 vrstvách, v intervalu po 5 hodinách, při teplotě okolního vzduchu a podkladu 15-25 °C a optimální relativní vlhkost vzduchu 50%.

### Příklad nátěrového postupu:

- **Nátěr kovu (ocel, hliník)**
  1. 1× AQUAREX V2115, schnutí 5 hodin
  2. dle potřeby lehký přebus brusným papírem č. 240-320
  3. 1-2× COLORNAL V2030 v intervalu 5 hodin
- **Nátěr kovu (zinek, měď) - přímá aplikace**
  1. 1× COLORNAL V2030, schnutí 5 hodin
  2. dle potřeby lehký přebus brusným papírem č. 240-320
  3. 1-2× COLORNAL V2030 v intervalu 5 hodin
- **Nátěr dřeva - exteriér**
  1. 1× LIGNOSTOP (V1041 nebo V1042), schnutí 24 hodin
  2. přebus brusným papírem č. 120-150, očištění podkladu
  3. 1-2× AQUACOL PRIMER V2070 schnutí 4 hodiny
  4. přebus brusným papírem č. 150-180, očištění podkladu
  5. 1-2× COLORNAL V2030 v intervalu 5 hodin
- **Úprava betonu, dřeva v interiéru (suchý, vyzrálý a čistý)**
  1. 1× COLORNAL V2030 zředěný vodou až 1:1, schnutí nejméně 2 hodiny
  2. případný lehký přebus brusným papírem č. 120-150
  3. 1-2× COLORNAL V2030 v intervalu 5 hodin

**Poznámka:** Předepsané časy zasychání jsou platné při teplotě 23 °C.

## Odstíny barvy COLORNAL V2030

C1000 bílá CN

C1112 světle šedá CN

C1115 středně šedá CN

C1225 tmavě šedá CN

C1999 černá CN

C2018 světle hnědá CN

C2195 cihlově červená CN

C2320 středně hnědá CN

C2710 palisandr CN

C2880 tmavě hnědá CN

C4449 modrá CN

C5139 tmavě zelená CN

C5305 zelená CN

C6005 slonová kost CN

C6250 světle žlutá CN

C6655 žlutá CN

C8144 červená jahoda CN

C8455 červenohnědá CN

RAL 6005 tmavě zelená CN

RAL 7016 antracit CN

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.



**COLORLAK, a.s.**

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555

 [www.colorlak.cz](http://www.colorlak.cz)



**colorlak**  
barvy, které vydrží