



# AKRYLCOL MAT V2045 LESK V2046

» vodouředitelná matná / lesklá rychleschnoucí vrchní barva

- ✓ na dřevo, kov a vybrané plasty
- ✓ vysoká odolnost UV záření a povětrnosti
- ✓ na dětský nábytek a hračky
- ✓ přímo na nový pozink



- AKRYLCOL MAT i AKRYLCOL LESK slouží k nejrůznějším matným / lesklým rychleschnoucím venkovním i vnitřním nátěrům dřeva, dřevěných materiálů, kovů (ocel, hliník, měď, pozink), nepochozích minerálních podkladů (omítka, zdivo), kamene, neglazované keramiky, cihel, lepenky i papíru.
- V2045 i V2046 lze také nanášet přímo na starší i nový pozink, bez nutnosti použití základní barvy.
- V2045 i V2046 jsou vhodné i pro nátěry dětského nábytku a hraček (EN 71 č. 3) a na vybrané druhy plastů (jako umakart, ABS, tvrdé PVC, polystyrén a polykarbonát).
- V2045 i V2046 mají výbornou odolnost povětrnosti a UV záření (nežloutnou), nezapáchají a rychle zasychají, za den je hotov celý nátěr.
- Univerzální použití AKRYLCOLŮ zahrnuje nátěry oken, dveří, podbití, štítů, plotů, okapů, zahradního nábytku, soklů, stěn až např. dětské hračky a nábytek.
- V2045 i V2046 jsou mimo svou základní nabídku odstínů určeny i pro tónování v TSCL řady DEKOR.

## Odstíny AKRYLCOL MAT V2045

C1000 bílá	C1120 šedá	C1230 šedá AQ	C1999 černá	C2042 hnědá
C2200 hnědá vodní	C2430 hnědá čokoládová	C2540 palisandr AQ	C3042 fialová	C4450 modrá ledová AQ
C5300 zelená střední	C6001 slonová kost sv.	C6133 žlutozelená	C6250 žlutá medová AQ	C8151 červená

## Odstíny AKRYLCOL LESK V2046

C1000 bílá	C1999 černá	C2250 hnědá světlá AQ	C2350 hnědá tmavá AQ	C4450 modrá ledová AQ
C5350 zelená žabí AQ	C6005 slonová kost AQ	C6250 žlutá medová AQ	C8250 červená pálená AQ	

### Nanášení:

stříkáním, štětcem, máčením, válečkem při teplotě okolního vzduchu i podkladu 15-25 °C. Relativní vlhkost vzduchu musí být do 75%. Teplota menší než 12 °C a relativní vlhkost vzduchu nad 75% zasychání zpomaluje, až znemožňuje. Po 5-6 hodinách schnutí, za běžných podmínek, lze nanášet další vrstvu barvy.

### Ředidlo:

čistá voda.

### Vydatnost:

9-10 m<sup>2</sup>/ l v jedné běžné vrstvě.

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.



### COLORLAK, a.s.

Tovární 1076  
686 03 Staré Město  
e-mail: info@colorlak.cz  
info linka: 800 145 555

[www.colorlak.cz](http://www.colorlak.cz)



**colorlak**  
barvy, které vydrží