



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ O1030

olej s vysokým podílem tvrdých
přírodních vosků, polomat



na většinu dřevěných
ploch v interiéru



odolnost řadě kapalin:
pivo, víno, alkohol, mléko



vhodnost na dětské
hračky



odolnost proti slinám
a potu



atest na protiskluz
u podlah



stačí jen dva nátěry



- TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ má jednoduché použití a aplikaci. Díky unikátní receptuře s vysokým podílem přírodního oleje a vosku stačí pro důkladnou ochranu pouze 2 nátěry. Pro udržovací nátěr postačí jen jedna běžná vrstva. Nátěr se neloupe nepraská, dřevo prakticky neomezeně dýchá a poskytuje rovnoměrné zvýraznění přírodní kresby a barvy dřeva.
- Poskytuje dřevu vysokou ochranu a odolnost vůči pochozimu a mechanickému zatížení, je odolný vodě, proti slinám a potu. Je vhodný pro dětské hračky.
- Atest na protiskluz u podlah (dle ČSN 74 4507 + Vyhláška MMR 268/2009 Sb.) umožňuje použití TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ na podlahy bytových a pobytových prostor, rovněž prostor pro veřejnost (pasáže a průchody) za sucha i za mokra včetně schodišť a jejich předních 40 mm ploch (nejvíce namáhané).
- Odolnost povrchové úpravy TVRDÉHO VOSKOVÉHO OLEJE vůči působení studených kapalin (dle ČSN EN 12720+a1): vodě, vínu, pivo, Coca-cola, mléku, 48% alkoholu, čistícímu prostředku, a tedy plně splňují požadavky předepsané pro nejvíce namáhané nábytkové a stavebně-truhlářské plochy, to je pro pracovní plochy jídelních stolů, horní plochy pracovních stolů, horní plochy nočních stolů, pracovní kuchyňské plochy, pracovní pulty ve veřejném a privátním interiéru

Nanášení:

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ důkladně rozmíchejte a nanášejte nejlépe lazurovacím štětcem nebo válečkem ve 2 vrstvách, na suchý čistý podklad při teplotě 10–25 °C. Dřevo musí být čisté, suché, zdravé a náležitě vybroušené, pro nábytek o zrnitosti P180–240, ostatní plochy P100–150 (např. podlahy, obložení). Olej nanášejte ve slabé vrstvě, ve směru vláken a dobře jej rozetřete. Po 10–15 minutách setřete případný nevsáknutý přebytek oleje suchým štětcem. Před následující vrstvou doporučujeme mezibrus. Další vrstvu nanášejte za 24 hodin vždy na dobře zaschlou předchozí vrstvu.

Postup aplikace:

1. Nátěr první vrstvy TVRDÉHO VOSKOVÉHO OLEJE, cca 30–40 ml/m²
2. Setření nevsáknutého oleje po cca 10–15 minutách od nátěru
3. Možnost opravit chyby ještě v mokřem nátěru, po dobu cca 20–30 minut od nátěru
4. Schnutí nejlépe 24 hodin, za běžných podmínek, nátěr musí zaschnout a případně být schopen lehkého přebroušení
5. Druhý nátěr TVRDÉHO VOSKOVÉHO OLEJE, spotřeba podobná jako u první vrstvy
6. Celkový nátěr musí zaschnout a náležitě vyžrát

Ředění:

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ se neředí, je určen k přímé aplikaci. K čištění nářadí a pomůcek slouží ŘEDIDLO S6006 nebo C6500.

Vydatnost:

15–25 m²/l při jednom běžném nátěru. Záleží na druhu použitého dřeva, jeho savosti a přípravě povrchu dřeva.

UPOZORNĚNÍ:

Savé materiály organického původu (bavlna, textilie, papír, dřevěné hobliny apod.) znečištěné O1030 bezpečně zlikvidujte, hrozí nebezpečí samovznícení.



Bezbarvý polomatný nátěr (ukázka vzhledu)



COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555

 www.colorlak.cz



colorlak