



BARVA NA KŮŽI

A3146-A.....

PND: 01- 2162-97C

SKP: 24.30.22

Složení: Nitrocelulózová barva na kůži je disperze anorganických a organických pigmentů v roztoku nitrocelulózy v organických rozpouštědlech s přísadou vhodných zvláčňovadel. Dále obsahuje směs izobutanu, n-butanu a propanu, která působí jako hnací médium.

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky.

Použití: Nitrocelulózová barva na kůži je určena k barevné povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi a kožené galanterie. Není vhodná pro plastické hmoty a koženky. Suchý, mechanických nečistot zbavený povrch upravovaného předmětu očistěte benzinovým čističem nebo benzinem. Zbytky krému na boty nebo mastnoty by mohly způsobit špatnou přilnavost barvy. Před nástřikem je vhodné obuv vyztužit papírem nebo napínákem. Nesmí být použita k úpravě povrchů přicházejících do přímého styku s poživatinami a krmivem, k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Nanášení: Stříkejte 1-2 křížovými nástřiky v intervalu 1-2 hodin. Nádobka obsahuje ocelové kuličky, které napomáhají dokonalému promíchání obsahu. Před prací obsah nádobky 2-3 minuty protřepejte a krátce bokem odstříkněte. Nádobku držte ve svislé poloze 20-30 cm od stříkané plochy. Pro nástřik je vhodná nízká vzdušná vlhkost a teplota 18-25 °C. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím ventilů pročistěte.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek NH		nejméně 8 % hm.
Hustota		cca 0,93 g/cm ³
Zasychání	stupeň 1	nejvíce 3 hodiny
	stupeň 4	nejvíce 24 hodin

Poznámka: Předepsané časy zasychání platí při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Teoretická vydatnost: cca 1 m² v jedné vrstvě u 520 ml dózy.

Balení: Dle aktuální nabídky - 520 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale dózy.

Požárně technické charakteristiky: Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je tříštěný proud, vodní mlha, pěna pro hašení polárních i nepolárních kapalin.

Teplota vznícení		°C
Bod vzplanutí		<- 30 °C
Bod hoření		<- 30 °C
Spalné teplo		MJ / kg
Výhřevnost		MJ / kg



ADR/RID 2, 5F, UN 1950, Aerosoly, hořlavé

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Nádobka je pod stálým tlakem, obsahuje propan-butan. Po vystříkání neotvírejte nádobku násilím, nepropichujte a nedávejte ke spálení! Nebezpečné výpary! Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Nevdechujte aerosol. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nevystavujte teplotě nad 50 °C! Dodržujte základní hygienická pravidla.


Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50oC . Ani vyprázdněnou nádobku neprorázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé

Klasifikace: F+, Xi

R věty - 36-66-67

**S věty - pro spotřebitele - 2-16-23-24/25-46-51
pro průmysl - 16-23-24/25-51**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku



První pomoc:

Při nevolnosti opusťte pracoviště, při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, zasažené oči ihned vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékaře.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Likvidace obalů, úkapů a pevných zbytků: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhl. MŽP – Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhl. MŽP O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Likvidace obalů a odpadů:

Naše doporučení: použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Katalogové číslo odpadů :	
č. 15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
č. 16 05 04*	Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2011