



AC210 VRCHNÍ BARVA (PAINT) řady COLORSPRAY

Barevné odstíny: V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

Použití: COLORSPRAY VRCHNÍ BARVA je rychleschnoucí univerzální vrchní barva na kovový, dřevěný nebo proutěný povrch, vybrané plastové povrchy, zdivo, omítky a papír pro aplikaci v interiéru i exteriéru. Barva víčka imituje barvu obsahu.

COLORSPRAY VRCHNÍ BARVA nabízí čtyři výrobové řady:

- ✓ *EMAIL* - ve vybraných RAL odstínech, v lesku a matu
- ✓ *LAKY BEZBARVÉ*, v lesku a matu, např. pro přelakování METALIKu a FLUORESCENTu
- ✓ *FLUORESCENT* - reflexní signální odstíny pro zvýšení bezpečnosti, doporučují se nanášet na bílý podklad a přelakovat bezbarvým lakem
- ✓ *METALIK* - má zvlášť třpytivý efekt, doporučuje se vždy do 30 minut po nanesení poslední vrstvy přelakovat bezbarvým lakem

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivou, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Před použitím barvy zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Surový kov, dřevo a jakýkoliv neošetřený doporučený povrch je vhodné upravit základní vrstvou COLORSPRAY ZÁKLADNÍ BARVA (PRIMER).

Návod k použití: Před prací obsah dózy alespoň po dobu 1 minuty silně protřepejte (musí být slyšet kuličky uvnitř dózy, které napomáhají k dokonalému promíchání) a před aplikací krátce prostříknete. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 21-27 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu ve slabých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Mezi jednotlivými nástřiky nechte proschnout alespoň 5 minut. Další vrstvu naneste max. do jedné hodiny od předešlé aplikace nebo počkejte 5 dní do dokonalého vytvrzení, abyste předešli zvrášení nebo odlupování vrstvy. Mokrým nebo suchým skelným papírem lehce očistěte. Prach a částičky skelného papíru odstraňte čistým hadrem. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Vrchní nátěr nechte schnout alespoň 30 minut. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknete zbytek hmoty z ventilku.

Teoretická vydatnost: cca 2 m² v jedné vrstvě u 400 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky, 400 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

