



# AC304

## ZÁKLAD NA PLASTY

balení 150 ml

### řady EUROSPRAY

**Barevné odstíny:** Bezbarvý, dle platné ceníkové nabídky.

**Použití:** EUROSPRAY ZÁKLAD NA PLASTY AC304 na bázi speciálních polymerů, vytváří základní (adhezní) bezbarvou vrstvu na vybrané plasty. ZÁKLAD není vhodný např. na PE. Suchý film ZÁKLADu NA PLASTY se doporučuje přebrousit smirkovým papírem č. 600, a na takto připravený povrch se již přímo aplikuje vhodná finální povrchová úprava. ZÁKLAD NA PLASTY je svým určením a balením 150 ml, brán jako praktické doplnění řady EUROSPRAY AKRYLÁTOVÁ BARVA (ŠKODA) AC311. Výrobek lze použít v poloze dnem vzhůru, protože je vybaven speciálním ventilem.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivý, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

**Příprava podkladu:** Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nátěru.

**Návod k použití:** Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříkněte. V průběhu aplikace výrobek občas protřepejte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu ve slabých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Mezi jednotlivými nástřiky nechte proschnout alespoň 15 minut. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty. Suchý ZÁKLAD NA PLASTY AC304 se doporučuje přebrousit smirkovým papírem č. 600, a na takto připravený povrch se již přímo aplikuje vhodná finální povrchová úprava např. EUROSPRAY AKRYLÁTOVÁ BARVA (ŠKODA) AC311.

**Teoretická vydatnost:** cca 0,75 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě u 150 ml dózy

**Balení:** Dle aktuální nabídky, 150 ml.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **nebezpečí**



**H věty:**

H222	Extremně hořlavý aerosol.
H315	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po

spotřeba výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 2/2020

