



# AC341 PLNIČ (FILLER) řady EUROSPRAY

**Barevné odstíny:** V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

**Použití:** EUROSPRAY PLNIČ je rychleschnoucí univerzální brousitelný plnič pro použití v interiéru i exteriéru, na kovové a dřevěné povrchy, které chrání před vlhkostí a tvorbou rzi. PLNIČ má vysokou plnicí schopnost a poskytuje velmi hladký povrch, který vytváří ideální podklad pod nástřik velmi kvalitní finální povrchové úpravy. Velké uplatnění má PLNIČ při opravách nástřiků karosérií automobilů a dopravních prostředků. Barva uzávěru imituje barvu obsahu. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

**Příprava podkladu:** Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch doporučujeme přebrousit brusným papírem P150-P180 a musí být čistý, suchý a odmaštěný. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku.

**Návod k použití:** Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříknete. Práci se sprejem si nejdříve vyzkoušejte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 21-27 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu v několika tenkých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Mezi jednotlivými vrstvami nechte schnout alespoň 5 minut. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Mokrým nebo suchým skelným papírem lehce očistěte, prach a částičky skelného papíru odstraňte čistým hadrem. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknete zbytek hmoty z ventilku. Pokud se ventil během aplikace ucpe, odstraňte trysku a vyčistěte jej. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty. Po cca 30 minutách je plnič brousitelný a následně i přelakovatelný finální vrchní barvou.

**Balení:** Dle aktuální nabídky, 400 ml.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **nebezpečí**

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

**COLORLAK, a.s., Továrni 1076, 686 03 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz**