



AC382

DUTINOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK

(ML SPRAY)

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY DUTINOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK je postaven na bázi vosku, který zajišťuje vysoce odolnou ochranu veškerých dutin karosérií všech druhů automobilů a řady dopravních prostředků. DUTINOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK vytváří nepřelakovatelnou vrstvu s charakteristickými vlastnostmi vosku, která chrání proti korozi, solným roztokům a nárazům kamínků, tlumí hluk a vibrace. Ochranná vrstva zůstává trvale plastická a má vysokou schopnost proniknout do nepřístupných míst, kde vytlačuje vlhkost a vodu.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Pro aplikaci DUTINOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK s obsahem 1000 ml jsou doporučeny speciální stříkací pistole pro pistolové dózy, zde s dutinovým aplikátorem.

Příprava podkladu: pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku.

Návod k použití:

a) 500 ml sprej:

Pro aplikaci jsou doporučeny trysky s dutinovým aplikátorem. Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu. V průběhu aplikace výrobek občas protřepejte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. Nanesení je plně dostačující v jedné nástřikové vrstvě o tloušťce max. 0,6-1 mm. Řidší konzistence zajišťuje zatečení do veškerých nepřístupných míst a spár tak, aby bylo zajištěno dokonalé ošetření proti korozi. Vytékání hmoty z dutin při aplikaci potvrzuje jejich průchodnost a větratelnost. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a vystříkejte všechn nástřik z ventilku. Pokud se ventil během aplikace ucpe, odstraňte trysku a vyčistěte jej. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.

b) 1000 ml dóza pro pistolové stříkání:

Pro aplikaci DUTINOVÝ OCHRANNÝ NÁSTŘÍK s obsahem 1 litr je doporučena stříkací pistole s dutinovým aplikátorem. Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty. V průběhu aplikace výrobek občas protřepejte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. Nanesení je plně dostačující v jedné nástřikové vrstvě o tloušťce max. 0,6-1 mm. Řidší konzistence zajišťuje zatečení do veškerých nepřístupných míst a spár tak, aby bylo zajištěno dokonalé ošetření proti korozi. Vytékání hmoty z dutin při aplikaci potvrzuje jejich průchodnost a větratelnost. Po ukončení práce sundejte pistol z kartuše a prostříknete ředidlem nebo jiným rozpouštědlem.

Balení: Dle aktuální nabídky, 500 ml sprej a 1000 ml dóza pro pistolové stříkání.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:



a) 500 ml sprej:Signální slovo: **nebezpečí**

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Dráždí kůži.

b) 1000 ml dóza pro pistolové stříkání:Signální slovo: **varování**

Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015