



# C1019 NICEL

## nitrocelulózový lak na mosaz a tombak

**Barevné odstíny:** dle platné ceníkové nabídky

**Použití:** Lak NICEL C1019 vytváří tenkou ochrannou vrstvu na kovových předmětech (tombaku nebo mosazi) a zachovává vzhled leštěného kovu. Po předcházejícím vyzkoušení lze lak také použít k přestříkání nitrocelulózových nátěrů ve vnitřním prostředí k dosažení lesklého vzhledu bez leštění. C1019 nesmí být použit k nátěru výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček. Pro uvedené účely nebyl testován.

**Nanášení:** Stříkáním, máčením, malé plochy štětcem, při teplotě 15-25 °C a nízké relativní vzdušné vlhkosti. (Při vyšší relativní vzdušné vlhkosti může dojít k zakalení filmu.)

**Ředidlo:** C6000

**Příklad nátěrového postupu:** Lak se nanáší na čistý kov v 2-4 vrstvách v intervalu nejméně 2 hodiny.

**Vlastnosti nátěrové hmoty:**

Výtoková doba pohárkem F Ø 4 mm	250 - 300 s
Hustota	0,91-0,95 g/cm <sup>3</sup>
Zasychání	proti prachu pro běžnou manipulaci
	nejvíce 15 minut nejvíce 2 hodiny

**Vlastnosti zaschlého nátěru: (po 24 hodinách od zhotovení nátěru)**

Lesk, číslo lesku [ GU ] (geometrie 60 °)	varianta C0000	85-100
	varianta V0002	8-12

**Teoretická vydatnost:** 5,8 m<sup>2</sup>/kg v jedné suché vrstvě 30 µm, resp. 5,5 m<sup>2</sup>/1 litru laku.

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25°C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale laku.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **nebezpečí**



<b>H225</b>	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
<b>H315</b>	Dráždí kůži.
<b>H318</b>	Způsobuje vážné poškození očí.
<b>H336</b>	Může způsobit ospalost nebo závratě.
<b>H361d</b>	Podezření na poškození plodu v těle matky.
<b>H412</b>	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

