



C1106 NICEL

nitrocelulózový lak na tkaniny k napínání

Barevné odstíny: Transparentní lak, v barvě použitých surovin.

Použití: Lak C1106 NICEL je určen k nátěrům leteckých nosných a řídicích plátěných plocha a jiných textilií upevněných v rámu za účelem jejich vypnutí a zpevnění. Nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Nanášení: Stříkáním, štětcem ve 4-5 vrstvách, pro dopravní letadla až v 8 vrstvách v intervalu 2 hod.

Ředidlo: C6001

Příklad nátěrového postupu:

*Úprava vypnutého leteckého plátna

1. 2x C1106 NICEL v intervalu 2 hod, lehké přebroušení za sucha.
 2. 3-6x C1106 NICEL v intervalu 2 hodiny, před poslední vrstvou lehké přebroušení
- Kvalitu uvedeného systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	200-360 s
Hustota	0,85-0,88 g/cm ³
Zasychání	proti prachu pro manipulaci (stupeň 5)
	nejvíce 15 minut nejvíce 2 hodiny

Teoretická vydatnost: 7,1 m²/kg v jedné zaschlé vrstvě 10 µm, resp. 6,5 m² z 1 litru laku.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale laku.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



H věty:

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315	Dráždí kůži.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d	Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

"Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy."

Marketing, 10/2022