



C1107 NICEL

nitrocelulózový lak na plátna lepicí

Barevné odstíny: Transparentní lak v barvě použitých surovin.

Použití: Lak C1107 NICEL je určen k lepení různých tkanin na sklo i dřevo pro venkovní a vnitřní použití. Užívá se zvláště v leteckém průmyslu.

Nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček. Pro uvedené účely nebyl testován.

Nanášení: Štětcem při teplotě 15-25 °C.

Ředidlo: C6002

Příklad nátěrového postupu:

Dřevo i jiný savý materiál se nejprve napustí naředěným lakem C1107. Po zaschnutí za cca 2 hodiny se nanese další vrstva laku, do mokrého se přitlačí tkanina a uhladí. Po 2 hodinách zasychání se nanese poslední vrstva laku.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem F Ø 8 mm	100-140 s
Hustota	0,88-0,92 g/cm ³
Zasychání proti prachu	nejvíce 10 minut
na dotek (stupeň 2)	nejvíce 30 minut

Vlastnosti zasklého filmu: (po 24 hod od zhotovení nátěru)

Lepivost vyhovuje zkoušce Metodika výrobce B5/TD1-40

Teoretická vydatnost: 6 m²/kg při tloušťce zasklé vrstvy 20 µm, resp. 5,7 m² z 1 litru laku.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



H věty:

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315	Dráždí kůži.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d	Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H413	Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

"Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy."

Marketing, 9/2022

