



H2003 TREXON

chlorkaučuková chemicky odolná podkladová barva

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky.

Použití: Barva TREXON H2003 se používá jako podkladová barva pod chlorkaučukové vrchní barvy. Povrchová úprava takovým nátěrovým systémem odolává chemickým vlivům a mycím prostředkům. H2003 nanáší se štětcem nebo válečkem na suchý, čistý podklad nebo na podklad napenetrovaný lakem H1002 nebo na kov ošetřený základní barvou např. S2003 nebo S2318.

Nanášení: Štětcem, válečkem při teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 75%

Ředidlo: H6000, C6500, S6005

Příklad nátěrového postupu:

* Nátěr kovu

1. 1x S2003 (S2220) nebo S2318, schnutí 24 hodiny
2. 1x H2003, schnutí 16-24 hodiny
3. 2-3x H2001 v intervalu 24 hodin

* Nátěr betonu nebo omítky (podklad čistý, suchý, vyzrálý a soudržný)

1. 1x H2001 naředěný 1:1 pomocí H6000
2. 1x H2003, schnutí 24 hodiny
3. 2-3x H2001 v intervalu 24 hodin

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm

Hustota

Zasychání proti prachu
pro běžnou manipulaci

nejméně 60 s

1,30-1,53 g/cm³

nejvíce 45 minut
nejvíce 12 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk

min. 70% lesk

Teoretická vydatnost: 7,5-8,3 m²/kg při tloušťce zaschlé vrstvy 40 µm, resp. 10-11 m² z 1 litru.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **varování**

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může poškodit kojenec prostřednictvím mateřského mléka. Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 11/2017

