



# TC506 UNIVERSAL

## univerzální polyesterový dvousložkový tmel řady EUROFILLER

**Barevné odstíny:** Běžový, dle platné ceníkové nabídky

**Použití:** EUROFILLER UNIVERSAL je polyesterový tmel s univerzálním využitím. Jeho vlastnostmi jsou tvrdost a pružnost, které jsou ideální k vyplňování různých nerovností a promáčklin. UNIVERSAL se vyznačuje výbornou přilnavostí k povrchům nejrůznějšího druhu, je určený pro běžný podklad včetně litiny, hliníku a sklolaminátu. Je to středně hrubý tmel, dobře brousitelný, vhodný jako univerzální plnicí tmel. Pro finální přelakování tmele je možno použít všechny běžné nátěrové hmoty, nátěrové systémy. Tužidlo je součástí balení tmele UNIVERSAL, v tubě pod plastovým víčkem.

UNIVERSAL nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

**Příprava podkladu:** Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch je nutné zbavit případné rzi a obrousit brusným papírem P80-P100. Povrch musí být čistý a suchý. Pro zajištění vysoké antikorozi ochrany použijte na očištěný kov epoxidový (např. S2318 EPAX) nebo polyuretanový (např. U2008 AXAPUR PRIMER) základ. UNIVERSAL neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózkové základy.

**Podmínky aplikace:** Doporučená aplikační teplota je +5 až +25 °C, optimální teplota +15 až +21 °C.

<b>Tužení:</b> v hmotnostním poměru	tmel UNIVERSAL	100 dílů
	tužidlo	2 díly

**Nanášení:** stěrkou, špachtlí

**Doba zpracovatelnosti:** 5 minut při 21 °C, při teplotách nižších se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje.

**Možnost broušení:** tmel je možno brousit po 30 minutách při 21 °C. Broušení začíná brusným papírem P100-P120 a dokončuje se papírem P180-P240. Pro broušení je vhodné použít vibrační nebo rotační brusky.

**Ředidlo:** tmel se neředí, k čištění pracovních pomůcek lze použít např. Technický aceton nebo ředidlo C6000.

**Pozor:** očistit (odstranit) lze pouze nevytvrzený tmel.

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **nebezpečí**

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

