



# V1424

## LUSONOL AQUA

### vodouředitelná tenkovrstvá lazura

**Barevné odstíny:** Základní odstínová škála dle platné ceníkové nabídky. Dále na tónovacím zařízení systému TSCL řady DEKOR lze z bezbarvé varianty /báze/ T0000 a tónovacích past připravit širokou škálu odstínů - několik tisíc. Rozšířená nabídka o nových 40 odstínů a tónování přímo dle požadavků zákazníka.

**Použití:** V1424 slouží pro tenkovrstvé (napouštěcí) lazurovací nátěry dřeva, dřevovláknitých desek a podobných materiálů k použití v exteriéru i interiéru. Lazura zajišťuje vysokou ochranu před působením povětrnosti a UV záření, přičemž zachovává dřevu jeho charakteristickou kresbu a barevně ji zvýrazňuje. V1424 je formulována s nízkou viskozitou, která spolu s vhodným složením zajišťuje důkladnou a hlubší penetraci a tím kvalitní ochranu dřeva. Pro ochranu dřeva před biologickými škůdci (v exteriéru a prostorech s vysokou vlhkostí) doporučujeme nejdříve napustit dřevo fungicidním napouštědlem, např. FUNGISTOP S1031 nebo LIGNOSTOP PROFI V1041 nebo LIGNOSTO HOBBY V1042. V1424 vyhovuje pro nátěry výrobků, které přicházejí do nepřímého styku s poživatinami, krmivem a pitnou vodou. Lazura byla testována a vyhovuje pro nátěry hraček z hlediska EN 71, část 3: Migrace určitých prvků. Bezbarvá varianta V1424 je určena pouze pro interiér a nezajišťuje tedy žádnou ochranu proti UV záření.

**Nanášení:** Štětcem, válečkem, pneumatickým stříkáním, případně máčením při teplotě 15-25°C a relativní vlhkosti vzduchu do 70%. V1424 před aplikací není nutné ředit, lak je nutné před aplikací pouze promíchat. Dřevěný podklad musí být suchý, čistý, vyzrálý (optimální vlhkost dřeva do 12%), náležitě vybroušený a odprášovaný. Další vrstvu laku nanášejte za 24 hodin přímo nebo po lehkém přebroušení (je-li požadována větší hladkost povrchu). Při nanášení štětcem nebo válečkem pro vnitřní prostředí doporučujeme 1-3 vrstvy, pro venkovní prostředí minimálně 3 vrstvy. Doporučená celková spotřeba pro venkovní prostředí je cca 200 ml/m<sup>2</sup>. Náradí očistěte ihned po ukončení práce, zaschlý lak se jen obtížně odstraňuje.

**Ředidlo:** voda, V1424 před aplikací není nutné ředit.

#### Příklad nátěrového postupu:

##### \* Úprava dřeva pro venkovní použití

1. 1x fungicidní napouštědlo, např. FUNGISTOP S1031 nebo řada LIGNOSTOP
2. mezibrus brusným papírem č. 150-240
3. 2-3x V1424 v celkovém množství 200 ml/m<sup>2</sup>

Kvalitu nátěrových systémů výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů.

#### Vlastnosti nátěrové hmoty:

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Výtoková doba pohárkem Ø 2 mm | 40-110 s                    |
| Hustota                       | 1,00-1,10 g/cm <sup>3</sup> |
| Zasychání stupeň 2            | nejvíce 24 hodin            |

#### Vlastnosti zaschlého nátěru:

|      |     |
|------|-----|
| Lesk | mat |
|------|-----|

**Teoretická vydatnost:** 8-12 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě z 1 litru (štětcem). Pro venkovní nátěry doporučujeme 3 vrstvy aplikované štětcem, což představuje celkově až 200 ml na 1 m<sup>2</sup> plochy.

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. **POZOR nesmí zmrznout!** Při přepravě a skladování nutno chránit před mrazem.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **žádné**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

**Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“**

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 1/2015

