



V2025 ELEGANT

tónovaná interiérová malířská barva řady PROINTERIÉR

NOVÝ
3/2015

Barevné odstíny: NOVĚ 15 základních sytějších odstínů

- sytost těchto odstínů je možno libovolně upravovat mícháním s bílou barvou PROINTERIÉR TOP V2519 nebo PROINTERIÉR PROFI V2099
- případně i vzájemným mícháním jednotlivých barevných odstínů mezi sebou

Použití: PROINTERIÉR ELEGANT V2025 je tónovaná matná tekutá interiérová malířská barva určená k okamžitému použití na zdivo, vápenné, vápenocementové a disperzní omítky, sádkokarton, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky a k přetírání starých nátěrů. Savé podklady musí být napenetrovány. ELEGANT se vyznačuje velmi vysokou odolností oděru za mokra, vynikající paropropustností, vysokou stálostí odstínů a výbornou krycí schopností a přilnavostí na podklad. ELEGANT slouží pro barevné nátěry nejružnějších moderních interiérů (byty, RD, kanceláře, hotely apod.) s požadavkem na rychlé zajištění zajímavých a sytých přírodních odstínů.

Výrobek má Osvědčení č. ZN-001-17 o shodě vlastností s požadavky vyhlášky č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb, podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. Tedy barva je vhodná pro vnitřní prostředí obytných místností jako např. ordinace, zdravotnická zařízení, staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a výrobu a staveb pro shromažďování většího počtu osob.

Přednosti:

- snadná opakovatelná čistitelnost
- odolnost proti oděru za mokra tř. 1 (EN 13300)
- výborná krycí schopnost
- hladký matný povrch
- vysoká vydatnost a paropropustnost
- 15 sytějších přírodních odstínů
- Osvědčení ZN-001-17, dle vyhlášky č. 6/2003 podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Nanášení: ELEGANT před použitím důkladně rozmíchejte. Nanášejte válečkem, štětcem, štětkou nebo stříkáním. Podklad např. minerální, dřevotříska, sololit, sádkokarton, musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů - především křehkých a vápenných nátěrů, a odizolovaný proti vodě. Minerální podklad musí být dostatečně vyzrálý z důvodů karbonizace (nejméně 6 týdnů, v chladném období i déle). Biologicky napadené podklady (houbami, plísněmi, řasami) nejprve ošetřete vhodným biocidním přípravkem a poté mechanicky za mokra odstraňte. Skvrny a fleky od sazí, mastných nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit a ošetřit izolačním nátěrem ANTISPOT. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem). Nerovnosti vyspravte vhodnou maltou a vyspravená místa napenetrujte penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Savé a velmi savé podklady musí být nejdříve napenetrovány penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Doba zasychání malířské barvy je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) +5 až +25 °C.

Ředidlo: Voda

- Ředění:** 1. nátěr cca. 0,15 - 0,20 l vody na 1 kg barvy
2. nátěr max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů (klihových, kaolínových, vápenných) oškrabáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x penetrační nátěr (EKOPEN, PENETRACE S2802A), zasychání min. 6 hodin
4. 2x nátěr ELEGANT v intervalu 6 hodin, dle potřeby se barva ředí 0,20 l vody na 1 kg barvy pro 1. vrstvu a pro 2. vrstvu se ředí max. 0,10 l vody na 1 kg barvy

Parametry malířské barvy:

Výtoková doba (DIN pohárek, Ø10 mm)	20-35 s
Viskozita (vřeteno 6, rpm 60)	6000-9500 mPas
Obsah netěkavých látek (hmotnostní)	min. 50%
Hustota	1,55-1,65 g/cm ³
Zasychání (v závislosti na teplotě)	4-6 hodin

Parametry zaschlého nátěru:

Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 1
--	---------

Vydatnost: 7-10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

Spotřeba: 0,10-0,15 kg na 1 m² barvy v jedné vrstvě.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **žádné**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2017