



# V2099 PROFI

## interiérová malířská barva řady PROINTERIÉR

**Barevné odstíny:** bílý

**Použití:** PROFÍ V2099 je sněhově bílá hladká matná disperzní interiérová malířská barva profesionální kvality. PROFÍ se vyznačuje velmi vysokou odolností otěru za sucha, dobrou odolností oděru za mokra, vysokou bělostí a paropropustností, výbornou přilnavostí na podklad. PROFÍ je určena k okamžitému použití na zdívo, vápenné, vápenocementové a disperzní omítky, sádrokarton, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, tapety a k přetírání starých nátěrů. PROFÍ slouží pro nátěry nejruznějších moderních interiérů (byty, RD, kanceláře, hotely, školy apod.) s požadavkem na vysokou bělost, vynikající přilnavost na podklad a šetrnější omyvatelnost. PROFÍ slouží také k úpravě sytosti odstínů - smíchání s barevnou variantou ELEGANT V2025 nebo COLOR V2005. Malířská barva PPROFI V2099 splňuje požadavky vyhlášky MZ ČR 6/2003 Sb. pro vnitřní prostředí pobytových prostor (ordinace, zdravotnická zařízení, prostory pro výchovu a vzdělávání a vnitřní prostory staveb pro zotavovací akce, staveb pro obchod a výrobu a staveb pro shromažďování většího počtu osob) a je v souladu s § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

**Přednosti:**

- vysoká bělost, min. 91% MgO
- šetrnější omyvatelnost - čistitelnost
- odolnost proti oděru za mokra tř. 3 (EN 13300)
- velmi vysoká odolnost otěru za sucha
- výborná krycí schopnost a paropropustnost
- vysoká vydatnost
- Osvědčení ZN-001-17, dle vyhlášky č. 6/2003 podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

**Nanášení:** PROFÍ před použitím důkladně rozmíchejte. Nanášejte válečkem, štětcem, štětkou nebo stříkáním. Podklad např. minerální, dřevotříska, sololit, sádrokarton, musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů - především klišových a vápenných nátěrů, a odizolovaný proti vodě. Minerální podklad musí být dostatečně vyzrálý z důvodů karbonizace (nejméně 6 týdnů, v chladném období i déle). Biologicky napadené podklady (houbami, plísněmi, řasami) nejprve ošetřete vhodným biocidním přípravkem a poté mechanicky za mokra odstraňte. Skvrny a fleky od sazí, mastných nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit a ošetřit izolačním nátěrem ANTISPOT. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem). Nerovnosti vyspravte vhodnou maltou a vyspravená místa napenetrte penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Savé a velmi savé podklady musí být nejdříve napenetrovány penetračním prostředkem (EKOPEN, PENETRACE S2802A). Barvu nanášíme dle potřeby ve dvou vrstvách. Doba zasychání barvy je 4-6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu a barvy) +5 až +25 °C.

**Ředidlo:** Voda

**Ředění:** 1. nátěr max. 0,20 l vody na 1 kg barvy  
2. nátěr max. 0,15 l vody na 1 kg barvy

**Příklad nátěrového postupu:**

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů (klihových, kaolínových, vápenných) oškrabáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x penetrační nátěr (EKOPEN, PENETRACE S2802A), zasychání min. 6 hodin
4. 2x nátěr PROFI v intervalu 6 hodin, dle potřeby se ředí - pro 1. nátěr max. 0,20 l vody na 1 kg barvy, pro 2. nátěr max. 0,15 l vody na 1 kg barvy

**Parametry malířské barvy:**

Výtoková doba (FORD pohárek, ø10 mm)	30-45 s
Výtoková doba (DIN pohárek, ø10 mm)	25-40 s
Viskozita (vřeteno 6, rpm 60)	6800-9800 mPas
Obsah netěkavých látek (hmotnostní)	min. 58%
Hustota	1,60-1,70 g/cm <sup>3</sup>
Zasychání (v závislosti na teplotě)	4-6 hodin

**Parametry zaschlého nátěru:**

Bělost (MgO)	min. 91%
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 3

**Vydatnost:** 7-10 m<sup>2</sup> z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

**Spotřeba:** 0,10-0,15 kg na 1 m<sup>2</sup> barvy v jedné vrstvě.

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:** Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.

Signální slovo: **žádné**

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 2/2018