



FASIKON PROTEKT E0211

renovační silikonová fasádní barva
s výztužnými mikrovlákný a enkapsulovanými biocidy



**zvýšená odolnost
proti řasám a plísním**



**přemostění
mikrotrhlin**



**vysoká
paropropustnost**



**samočisticí schopnost,
vysoká odpuzivost vody**



**výborná
otěruodolnost**



omyvatelnost



- FASIKON PROTEKT je určen k použití v exteriéru, případně interiéru a lze jej tónovat v tónovacím systému DEKOR.
- Slouží k nátěrům minerálních podkladů, vápenných, vápenocementových, břizolitových a sádrových omítek, zdiva apod.
- FASIKON PROTEKT je možné použít pro nové i renovační nátěry fasád, akrylátových i silikonových fasádních barev a také dekorativních omítek zateplovacích systémů (ETICS).
- FASIKON PROTEKT je vhodný pro renovaci fasád historických objektů i jako egalizační nátěr minerálních, silikátových omítek. Výztužná mikrovláknina napomáhá k přemostování nedynamických trhlin.
- Enkapsulované biocidy výrazně zlepšují odolnost nátěrového filmu proti biotickému napadení (TP7), jako jsou řasy. Fasádní nátěr je tak lépe a déle chráněn proti řasám a plísním než u běžných fasádních barev.
- Renovační silikonová fasádní barva FASIKON PROTEKT je charakteristická vysokou paropropustností pro vodní páry, výraznou samočisticí schopností nátěrového filmu s dlouhou životností i za ztížených klimatických podmínek.

Nanášení:

Barvu FASIKON PROTEKT před použitím důkladně promíchejte a nanášejte válečkem, štětkou, stříkáním. Při aplikaci stříkáním doporučujeme provést předem zkoušku na daném zařízení. Podklad musí být suchý, soudržný, zbaven prachu, mastnoty a nečistot. Podklad musí být odizolován proti vodě. Případné nerovnosti vyspravte vhodnou maltou. Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) je nutné nejprve ošetřit vhodným biocidním přípravkem (např. ČISTIČ FASÁD V1920/V1923) a poté mechanicky za mokra odstranit. Nátěr biocidním prostředkem neodstraňuje příčinu vzniku plísní. Před použitím FASIKONU PROTEKT doporučujeme podklad napenetrovat PENSIKON E0604.

Po 12 hodinách od penetrace přípravkem PENSIKON E0604 se provede nátěr barvou FASIKON PROTEKT ve dvou až třech vrstvách v závislosti na zvoleném odstínu barvy nebo s ohledem na odstín podkladu. FASIKON PROTEKT se nanáší s časovým rozestupem minimálně 6 hodin mezi nátěry. Doporučené ředění při aplikaci je 0,05 litru vody na 1 kg barvy. Doba zasychání je přibližně 6-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Doporučená aplikační teplota okolí, podkladu a barvy je +5 °C až +25 °C a relativní vzdušná vlhkost je max. 75 %. FASIKON PROTEKT se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru.

Ředidlo: voda

Ředění: cca 0,05 l vody na 1 kg barvy

Vydatnost:

2,8 - 3,3 m² z 1 kg barvy při dvou nátěrech na hladký povrch

Spotřeba:

0,30 - 0,35 kg na 1 m² barvy při dvou nátěrech na hladký povrch

Balení:

5 kg, 12 kg a 20 kg


TÓNOVACÍ SYSTÉM
COLORLAK



COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555



www.colorlak.cz



colorlak