



PROFI OLEJOVÁ LAZURA 01020

» olejová jednovrstvá polomatná lazura na dřevo



aplikace již
v jedné vrstvě



obsahuje
přírodní oleje



na dětský nábytek
a hračky



vysoká vydatnost

- PROFI OLEJOVÁ LAZURA 01020 je určena k ochranným penetračním jednovrstvým lazurovacím nátěrům dřeva a materiálů na bázi dřeva, pro exteriérové i interiérové použití.
- PROFI OLEJOVÁ LAZURA poskytuje dřevu vysokou a hloubkovou ochranu proti povětrnosti a zejména UV záření již v jedné vrstvě, kdy vysokosušinové složení nahrazuje až 3 vrstvy klasických lazur.
- PROFI OLEJOVÁ LAZURA je vhodná na dětský nábytek a hračky, splňuje normu EN 71 č. 3.
- Díky unikátnímu složení a vysokému podílu oleje zajišťuje PROFI OLEJOVÁ LAZURA vysokou ochranu proti povětrnosti i UV záření až 10 let.
- Vysoký obsah vosku zajišťuje hydrofobní povrch (vodoodpudivost) a tedy vysokou ochranu nátěru a jeho životnost.
- Nátěr zachovává přirozenou strukturu a kresbu dřeva, nevytváří lakovou vrstvu na dřevě a má vysokou paropropustnost, dřevo bez omezení „dýchá“ a případná zbytková vlhkost se odpaří. Díky tomu má PROFI OLEJOVÁ LAZURA nejjednodušší novou aplikaci, opravu nebo údržbu starého nátěru.

- PROFI OLEJOVÁ LAZURA je určena především pro plochy a konstrukční prvky dřevěných staveb jako jsou domy, chaty, sruby, ploty a pergoly ve venkovním prostředí s přímým vlivem povětrnosti a s obsahem vlhkosti ve dřevě do 20%.
- PROFI OLEJOVÁ LAZURA je šetrná k životnímu prostředí, neboť má malé emise VOC a hlavně více jak 2/3 lazury jsou z přírodních obnovitelných zdrojů. Toto zajišťuje kvalitní olej, který se získává ze semen světlice barvířské.
- Bezbarvá varianta T0000, i přes posílenou ochrannou UV složku, poskytuje nižší ochranu vůči UV záření (šednutí dřeva) a není tedy určena na plochy vystavené trvale slunci.
- Měkké tuzemské dřevo (např. smrk, borovice) v exteriéru, doporučujeme nejdříve ošetřit pomocí napouštědla LIGNOSTOP PROFI V1051 nebo FUNGISTOP S1031.

Barevné odstíny:

Bezbarvá varianta a 13 barevných přírodních odstínů.

Nanášení:

Povrch dřeva musí být zcela suchý, čistý a zbavený prachu. PROFI OLEJOVOU LAZURU nanášejte lazurovacím štětcem (tuto aplikaci doporučujeme), válečkem, stříkáním případně máčením, při teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 75% v jedné celkové vrstvě. Pokud zůstanou na povrchu dřeva lesklé plochy (nevsáknuté množství lazury), musí se rozetřít suchým štětcem nebo setřít hadrem, po 30-60 minutách od nátěru. V případě velmi porézního nebo suchého dřeva lze aplikovat za 24 hodin další vrstvu, je však nutno se přesvědčit, že tato vrstva do 30-60 minut vnikne do struktury dřeva. Přebytečné množství lazury se opět po cca 30-60 minutách setře.

Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva, jako i způsob aplikace oleje, ovlivňují výsledný odstín, proto doporučujeme provést zkušební aplikaci před finální realizací.

Ředidlo:

PROFI OLEJOVÁ LAZURA je dodávána v aplikační konzistenci - neředí se, k čištění náradí a pomůcek slouží např. ředidlo S6006.

Vydatnost:

15-25 m²/l v jedné - celkové vrstvě a záleží na druhu použitého dřeva, jeho savosti a přípravě povrchu dřeva. Kdy 15-20 m²/l je u běžných tuzemských dřevin, u hladkých povrchů a méně savých dřevin je vydatnost vyšší, až 25 m²/l.

UPOZORNĚNÍ:

Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papír apod.) znečištěné PROFI OLEJOVOU LAZUROU bezpečně zlikvidujte (ponořte do vody) - z důvodu obsahu přírodních olejů, může dojít k samovznícení.



Odstíny PROFI OLEJOVÉ LAZURY 01020

T0000 bezbarvý	T0010 bílý
T0015 šedý	T0020 kaštan
T0022 palisandr	T0023 teak
T0026 dub	T0035 dub zlatý
T0036 tabák	T0060 pinie
T0063 borovice	T0080 mahagon
T0086 třešeň	T0099 eben

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.

COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555

» www.colorlak.cz

 **COLORLAK**
barvy s pávem