

**PŘEKRYJE
VŠECHNO**

KOV

DŘEVO

BETON

COLORNAL V2030

» matná rychleschnoucí vrchní barva



- ✓ Na různé povrchy
- ✓ Bez zápachu
- ✓ Na nový pozink i měď
- ✓ Vhodné na plasty
- ✓ Atest na protiskluznost
- ✓ Rychlé zasychání - za den hotovo

- COLORNAL MAT V2030 se používá k nejrozličnějším odolným (novým i opravným) venkovním i vnitřním nátěrům kovů (ocel, pozink, hliník, měď), dřeva, dřevěných materiálů, nepochozího betonu, minerálních podkladů (beton, zdivo, omítky, kámen), neglazovaných keramických obkladů, papíru. Ocel a hliník je nutno opatřit vhodným základním (antikoročním) nátěrem, např. AQUAREX V2115.
- COLORNAL lze také nanášet přímo na starší i nový pozink nebo měď, bez nutnosti použití základní barvy, a na vybrané druhy plastů (jako umakart, ABS, tvrdé PVC a polykarbonát).
- O odolnosti COLORNALu svědčí i atest na přímý styk se suchými potravinami, neloupaným a nekrájeným ovocem a zeleninou, obilovinami apod.
- COLORNAL je také vhodný k nátěrům hraček a výrobků pro děti ve věku do tří let.

- COLORNAL je možno použít také pro nátěry betonových podlah, kde působí jen mírné pochozí (mechanické) zatížení (má atest na protiskluznost podlah). V2030 má vysokou odolnost povětrnosti a UV záření (nežloutne), rychle zasychá a vytváří trvale vysoce pružný a odolný film, který je vhodný například i pro povrchovou úpravu střech (plechových, betonových nebo vláknocementových krytin).

Nanášení:

Štětcem, válečkem, stříkáním v 1-3 vrstvách, v intervalu po 5 hodinách, při teplotě okolního vzduchu a podkladu 15-25 °C a optimální relativní vlhkost vzduchu 50%.

Příklad nátěrového postupu:

- **Nátěr kovu (ocel, hliník)**
 1. 1× AQUAREX V2115, schnutí 5 hodin
 2. dle potřeby lehký přebus brusným papírem č. 240-320
 3. 1-2× COLORNAL V2030 v intervalu 5 hodin
- **Nátěr kovu (zinek, měď) - přímá aplikace**
 1. 1× COLORNAL V2030, schnutí 5 hodin
 2. dle potřeby lehký přebus brusným papírem č. 240-320
 3. 1-2× COLORNAL V2030 v intervalu 5 hodin
- **Nátěr dřeva - exteriér**
 1. 1× LIGNOSTOP (V1041 nebo V1042), schnutí 24 hodin
 2. přebus brusným papírem č. 120-150, očištění podkladu
 3. 1-2× AQUACOL PRIMER V2070 schnutí 4 hodiny
 4. přebus brusným papírem č. 150-180, očištění podkladu
 5. 1-2× COLORNAL V2030 v intervalu 5 hodin
- **Úprava betonu, dřeva v interiéru (suchý, vyzrálý a čistý)**
 1. 1× COLORNAL V2030 zředěný vodou až 1:1, schnutí nejméně 2 hodiny
 2. případný lehký přebus brusným papírem č. 120-150
 3. 1-2× COLORNAL V2030 v intervalu 5 hodin

Poznámka: Předepsané časy zasychání jsou platné při teplotě 23 °C.



Odstíny barvy COLORNAL V2030

C1000 bílá CN	C1112 světle šedá CN
C1115 středně šedá CN	C1225 tmavě šedá CN
C1999 černá CN	C2018 světle hnědá CN
C2195 cihlově červená CN	C2320 středně hnědá CN
C2710 palisandr CN	C2880 tmavě hnědá CN
C4449 modrá CN	C5139 tmavě zelená CN
C5305 zelená CN	C6005 slonová kost CN
C6250 světle žlutá CN	C6655 žlutá CN
C8144 červená jahoda CN	C8455 červenohnědá CN
RAL 6005 tmavě zelená CN	RAL 7016 antracit CN

Uvedené odstíny mají v tištěné podobě pouze orientační charakter.

COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

e-mail: info@colorlak.cz

info linka: 800 145 555



www.colorlak.cz



COLORLAK
barvy s pávem